ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento : C.N.R. B.U. N. 23

Metodo di vagliatura adottato : Umida


Data prova : 20/11/2020

Contrassegno campione : 1

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	250	125	64	32	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	88,8	82,2	74,7	53,8	32,2	23,8	20,7	18,2	15,4	10,7	6,1	2,9

Diametro particelle corrispondenti ai passanti			
10%= 0,22	50%=15	60%=20	90%=130



C_I138 - - 1 - 2020-11-27 - 0091309