G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-015-16
Data 08/03/2005

Cliente :	L'EDILBIT s.r.l.
Località :	S.Margherita Ligura (GE)
Identificazione Campione :	SD C3
Profondità (m) :	34.50 - 34.80
Tipo del Campione :	Carotato
Descrizione del Materiale :	Calcare marnoso. Colore grigio scuro.

Data Ricevimento :	22 febbraio 2005
Data Esecuzione Prova :	2 marzo 2005
Denominazione Prova :	**PROVA DI ROTTURA PER TRAZIONE SU ROCCIA**
	" PROVA BRASILIANA "
Riferimenti Normativi :	**A.S.T.M. D 3967-95a**

Note :

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Luciano Minetti

Operatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore

GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

PROVA DI ROTTURA PER TRAZIONE SU ROCCIA " PROVA BRASILIANA "

Cliente : L'EDILBIT s.r.l.
Località : S.Margherita Ligura (GE)

DATI IDENTIFICATIVI

Identificazione del Campione : SD C3 Profondità (m) : 34.50 - 34.80

Descrizione : Calcare marnoso. Colore grigio scuro.

Dimensioni : Diametro (cm) : 7.86 Altezza (cm) : 4.24

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso di volume (kN/m^3) : 25.82


ROTTURA

Carico (kN) : 32.9

S_t (MPa) : 6.28

NOTE :

Schizzo del provino a rottura



Direttore Tecnico : LM Operatore : CP